

Acabado
Mate.

Lavabilidad
Mayor a 850

Rendimiento teórico
6 a 7 m²/L

**Libre de metales
pesados**
Plomo y mercurio.

**Método de
aplicación**
Brocha, Rodillo,
Aspersión Airless

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
<p>OMAR es una pintura vinil acrílica de acabado mate. Ideal para los contratistas, posee un excelente poder cubriente, de fácil aplicación, buen rendimiento, recomendable para exteriores e interiores. CUMPLE CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423 ONNCCE 2003. Recubrimientos látex "C"</p> <p>OMAR está elaborada con materias primas selectas de alta calidad.</p> <p>OMAR brinda una duración y resistencia a la formación de hongos, algas y microorganismos en general.</p> <p>OMAR puede ser aplicada en interiores y exteriores de yeso, aplanados, ladrillo, cemento, revoque, mampostería, block, tabla de yeso, concreto, etc.</p>		<p>Antes de hacer la aplicación de cualquier producto, llámese sellador o pintura, verifique que no haya vestigios de humedad, si hay presencia de ésta, deje secar completamente y prosiga con la aplicación.</p> <p>Elimine completamente la pintura en mal estado con una espátula o cepillo de alambre.</p> <p>Limpie perfectamente la superficie para eliminar cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como grasa, polvo, pintura seca y suelta, salitre o alcalinidad.</p> <p>En superficies nuevas dejar curar 28 días antes de aplicar OMAR.</p>
PROPIEDADES FISICAS		
Acabado	Mate	
Rendimiento (1)	6 a 7 m ² /L varía hasta un 40%; dependiendo de las condiciones de superficie cuando es rugosa, de acuerdo al sistema de aplicación y condiciones climatológicas.	
Presentación	Bote 1L Cubetita 4L Cubeta 19L Tambor 200L (sobre pedido)	
Estabilidad en almacenamiento a 25 °C (2)	1 año	
Tiempos de secado	60 minutos entre mano y mano	
Al tacto	53 minutos	
Lavabilidad.	Mayor a 850 ciclos	
Viscosidad a 25°C (KU)	90 – 115 al momento de envasar.	NMX-K-277
pH.	8.5 – 9 al momento de envasar	NMX-U-007
Brillo	2.17	NMX-U-093
Sólidos en peso.	47-55 blanco y colores pasteles.	
Densidad a 25 °C (g/ml)	25-29 colores intensos y básicos.	NMX-C-425-ONNCCE
Contenido de plomo.	Las materias primas empleadas para elaborar éste producto no contienen plomo ni mercurio	
Finura (Hegman)	4.0	NMX-U-027

INSTRUCCIONES DE USO	MÉTODO DE APLICACIÓN
<p>Sellado Selle el poro de la superficie a pintar para obtener el rendimiento especificado, en superficies nuevas, porosas o maltratadas recomendamos utilizar nuestro sellador vinílico SELLAVIN diluido hasta 7 partes de agua por 1 de sellador (consulte ficha técnica).</p> <p>Dilución Mezcle perfectamente el producto antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación. Diluya OMAR agregando de un 10% a 15% de agua limpia e incorpore hasta obtener una mezcla consistente y homogénea.</p>	<p>Aplique OMAR a dos manos uniformes con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless dejando secar 1 hora entre mano y mano. Para colores básicos como L-525, L-521, L-510, L-514, L-222, L-530 y L-520, deberá fondear con sellador entintable (código 004) o con pintura OMAR blanca para obtener el acabado, color y cubriente deseado.</p> <p>Limpieza Lave el equipo de aplicación con agua tibia y jabón.</p>
RECOMENDACIONES GENERALES	ADVERTENCIAS
<p>Para obtener mayor protección y un acabado semi-brillante, se recomienda aplicar sobre la pintura seca nuestro ACABADO TRANSPARENTE diluido hasta 3 partes de agua x 1 de sellador.</p> <p>Recomendamos que el producto sea aplicado bajo las condiciones requeridas, ya que el desempeño de éste varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas. No aplicar a temperaturas menores a 10°C. El tiempo de curado del producto ya aplicado es de 7 días. En colores básicos expuestos al exterior hay mayor degradación de color que en colores pasteles. Evite aplicar la pintura por la tarde ya que hay mayor probabilidad de rocío y condensación, no aplique la pintura si hay sospecha de lluvia o hay presencia de humedad en el ambiente. Mantenga el envase cerrado entre 5 y 35°C en un lugar fresco y seco. No agregue resinas cargas o materiales extraños que modifique la formulación. En caso de detectar algún problema como, poder cubriente diferente, tono diferente, apariencia inusual, con el producto, es responsabilidad del cliente detener la aplicación al principio y reportarlo donde fue adquirido. No se recomienda en muros que estén constantemente húmedos o mojados. Este producto no es resistente a sustancias corrosivas ni altas temperaturas. Las especificaciones mencionadas deben tomarse en consideración como una orientación, no intentan ser restrictivos pues el consumidor puede variarlas; por eso PINTUMEX no asume la responsabilidad sobre el trabajo elaborado por el consumidor sin previa supervisión.</p>	<p>NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.</p> <p>EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO.</p> <p>EN CASO DE CONTACTO LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.</p> <p>EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.</p>

(1) Medido a 25.4 micras de espesor seco sobre superficie lisa y sin considerar perdidas.
(2) Bote cerrado y bajo sombra.