

**Acabado**  
Semisatinada

**Lavabilidad**  
Mayor a 3000

**Rendimiento teórico**  
7 a 8 m<sup>2</sup>/L

**Libre de metales pesados**  
Plomo y mercurio.

**Método de aplicación**  
Brocha, Rodillo,  
Aspersión Airless

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	
<p><b>VIP</b> es una pintura vinil acrílica arquitectónica, semisatinada, ofrece alto poder cubriente, resistencia al lavado, de fácil aplicación, brochabilidad, buen rendimiento y durabilidad en interiores y exteriores. Recubrimientos látex “B”</p> <p><b>VIP</b> se puede utilizar con toda confianza en costas y climas tropicales, brindando una excelente duración y resistencia a la formación de hongos, algas y microorganismos comunes en éste tipo de climas.</p> <p><b>VIP</b> es elaborada cuidadosamente con materias primas de alta calidad.</p> <p><b>VIP</b> puede ser aplicada en interiores y exteriores de yeso, aplanados, ladrillo, cemento, revoque, mampostería, block, tabla de yeso, estuco, madera, texturizados, concreto etc.</p>		<p>Antes de hacer la aplicación de cualquier producto, llámese sellador o pintura, verifique que no haya vestigios de humedad, si hay presencia de ésta, deje secar completamente y prosiga con la aplicación.</p> <p>Elimine completamente la pintura en mal estado con una espátula o cepillo de alambre.</p> <p>Limpie perfectamente la superficie para eliminar cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como grasa, polvo, pintura seca y suelta, salitre o alcalinidad.</p> <p>En superficies nuevas dejar curar 28 días antes de aplicar <b>VIP</b>.</p>	
PROPIEDADES FISICAS			
Acabado	Semisatinada		
Rendimiento (1)	7 a 8 m <sup>2</sup> /L varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas.		
Presentación.	Cubetita 4L		
	Cubeta 19L		
	Tambor 200L (sobre pedido)		
Estabilidad en almacenamiento a 25 °C (2)	1 año		
Tiempos de secado	60 minutos entre mano y mano		
Al tacto	45 minutos		
Lavabilidad	Mayor a 3000 ciclos		
Viscosidad a 25°C (KU)	100 – 115 al momento de envasar	NMX-K-277	
pH	8.5 – 9 al momento de envasar	NMX-U-007	
Brillo	5-7	NMX-U-093	
Sólidos en peso (%)	40-50 blanco y colores pasteles.		
Densidad a 25°C (g/ml)	25-35 colores intensos y básicos.	NMX-C-425-ONNCCE	
	1.20 – 1.35		
Contenido de metales pesados	Las materias primas empleadas para elaborar éste producto no contienen plomo ni mercurio		
Finura (Hegman)	5.0	NMX-U-027	

INSTRUCCIONES DE USO	MÉTODO DE APLICACIÓN
<p><b>Sellado</b> Selle el poro de la superficie a pintar para obtener el rendimiento especificado, en superficies nuevas, porosas o maltratadas recomendamos utilizar nuestro sellador vinílico <b>SELLAVIN</b> diluido hasta 7 partes de agua por 1 de sellador, (consulte ficha técnica).</p> <p><b>Dilución</b> Mezcle perfectamente el producto antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación. Diluya <b>VIP</b> agregando de un 10% a 15% de agua limpia e incorpore hasta obtener una mezcla consistente y homogénea.</p>	<p>Aplique <b>VIP</b> a dos manos uniformes con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless dejando secar 1 hora entre mano y mano. Para el color básico 1523 y 1526, deberá fondear con sellador entintable (código 004) o con pintura <b>VIP</b> blanca para obtener el acabado, color y cubriente deseado.</p> <p><b>Limpieza</b> Lave el equipo de aplicación con agua tibia y jabón.</p>
RECOMENDACIONES GENERALES	ADVERTENCIAS.
<p>Recomendamos que el producto sea aplicado bajo las condiciones requeridas, ya que el desempeño de éste varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas. No aplicar a temperaturas menores a 10°C. Evite aplicar la pintura por la tarde ya que hay mayor probabilidad de rocío y condensación, no aplique la pintura si hay sospecha de lluvia o hay presencia de humedad en el ambiente. El tiempo de curado del producto ya aplicado es de 7 días. En colores básicos expuestos al exterior hay mayor degradación de color que en colores pasteles. No almacenar bajo los rayos del sol. Mantenga el envase cerrado entre 5 y 35°C en un lugar fresco y seco. No agregue resinas cargas o materiales extraños que modifique la formulación. No se recomienda en muros que estén constantemente húmedos o mojados. Este producto no es resistente a sustancias corrosivas ni altas temperaturas. En caso de detectar algún problema como, poder cubriente diferente, tono diferente, apariencia inusual, con el producto, es responsabilidad del cliente detener la aplicación al principio y reportarlo donde fue adquirido. Las especificaciones mencionadas deben tomarse en consideración como una orientación, no intentan ser restrictivos pues el consumidor puede variarlas; por eso PINTUMEX no asume la responsabilidad sobre el trabajo elaborado por el consumidor sin previa supervisión.</p>	<p><b>NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.</b></p> <p><b>EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO.</b></p> <p><b>EN CASO DE CONTACTO LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.</b></p> <p><b>EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.</b></p>

(1) Medido a 25.4 micras de espesor seco sobre superficie lisa y sin considerar pérdidas.  
(2) Bote cerrado y bajo sombra.