

Acabado
Mate.

Lavabilidad
Mayor a 700
CICLO

Rendimiento teórico
5 a 6 m²/L

**Libre de metales
pesados**
Plomo y mercurio.

**Método de
aplicación**
Brocha, Rodillo,
Aspersión Airless

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
<p>KOLORTEX Es una pintura vinil acrílica de acabado mate económica. Elaborada con materias primas de alta calidad y blancura, posee excelente nivelación y fluidez, de excelente rendimiento, buen acabado y poder cubriente, de fácil aplicación.</p> <p>CUMPLE CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-423-ONNCCE-2019 Se recomienda sea aplicada en interiores y exteriores sin exposición directa al agua.</p> <p>KOLORTEX puede ser aplicada en; aplanados de yeso, ladrillo, estuco, tirol, cemento, revoque, block, tabla de yeso o concreto.</p>	<p>Antes de hacer la aplicación de cualquier producto, llámese sellador o pintura, verifique que no haya vestigios de humedad, si hay presencia de ésta elimine la fuente de esta y deje secar completamente y prosiga con la aplicación.</p> <p>Elimine completamente la pintura en mal estado con una espátula o cepillo de alambre a consideración del cliente.</p> <p>Limpie perfectamente la superficie para eliminar cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como grasa, polvo, pintura seca y suelta, salitre o alcalinidad.</p> <p>En superficies nuevas dejar curar 28 días antes de aplicar KOLORTEX.</p>

PROPIEDADES FISICAS.

Acabado	Mate	
Rendimiento (1)	5 a 6 m ² /L varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas.	
Presentación	Cubetita 4L Cubeta 19L Tambor 200L (sobre pedido)	
Estabilidad en almacenamiento a 25°C (2)	1 año	
Tiempos de secado	60 minutos entre mano y mano	
Al tacto	39 minutos	
Lavabilidad	Mayor a 700 ciclos	
Viscosidad a 25°C (KU)	100 – 115 al momento de envasar.	NMX-K-277
pH	8.5 – 9 al momento de envasar	NMX-U-007
Brillo	2.03	NMX-U-093
Sólidos en peso	47-55 blanco y colores pasteles.	
Densidad a 25°C (g/ml)	25-35 colores intensos y básicos.	NMX-C-425-ONNCCE
Finura (Hegman)	1.25 – 1.47	
	4.0	NMX-U-027

INSTRUCCIONES DE USO.	MÉTODO DE APLICACIÓN.
<p>Sellado Selle el poro de la superficie a pintar para obtener el rendimiento especificado, en superficies nuevas, porosas o maltratadas recomendamos utilizar nuestro sellador vinílico SELLAVIN 001 diluido hasta 5 partes de agua por 1 de sellador (consulte ficha técnica).</p> <p>Dilución Mezcle perfectamente el producto antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación. Diluya KOLORTEX agregando de un 10% a 15% de agua limpia e incorpore hasta obtener una mezcla consistente y homogénea.</p>	<p>Aplique KOLORTEX a dos manos uniformes con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless dejando secar 1 hora entre mano y mano. Para colores básicos como 719, 717, 716,715 y 718 deberá fondear con pintura KOLORTEX blanca para obtener el acabado, color y cubriente</p> <p>Limpieza Lave el equipo de aplicación con agua tibia y jabón.</p>
RECOMENDACIONES GENERALES	ADVERTENCIAS
<p>Para obtener mayor protección y un acabado semi-brillante, se recomienda aplicar sobre la pintura seca nuestro SELLADOR TRANSPARENTE 006 diluido hasta 3 partes de agua por 1 de sellador. Recomendamos que el producto sea aplicado bajo las condiciones requeridas, ya que el desempeño de éste varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas. No aplicar a temperaturas menores a 10°C. Evite aplicar la pintura por la tarde ya que hay mayor probabilidad de rocío y condensación, no aplique la pintura si hay sospecha de lluvia o hay presencia de humedad en el ambiente. El tiempo de curado del producto ya aplicado es de 7 días. En colores básicos expuestos al exterior hay mayor degradación de color que en colores pasteles. No almacenar bajo los rayos del sol. Mantenga el envase cerrado entre 5 y 35°C en un lugar fresco y seco. No agregue resinas cargas o materiales extraños que modifique la formulación. No se recomienda en muros que estén constantemente húmedos o mojados. Este producto no es resistente a sustancias corrosivas ni altas temperaturas. En caso de detectar algún problema como, poder cubriente diferente, tono diferente, apariencia inusual, con el producto, es responsabilidad del cliente detener la aplicación al principio y reportarlo donde fue adquirido. Las especificaciones mencionadas deben tomarse en consideración como una orientación, no intentan ser restrictivos pues el consumidor puede variarlas; por eso PINTUMEX no asume la responsabilidad sobre el trabajo elaborado por el consumidor sin previa supervisión.</p>	<p>NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.</p> <p>EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO.</p> <p>EN CASO DE CONTACTO LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.</p> <p>EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.</p>

(1) Medido a 25.4 micras de espesor seco sobre superficie lisa y sin considerar pérdidas.
(2) Bote cerrado y bajo sombra.